



Tubi in poliuretano trasparente - Serie PUX ETHER CRYSTAL

- PRESSIONE DA 7 A 19 BAR
- NORMATIVA FDA 21 CFR, EU 10/2011, EU 1935/2004
- TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -20°C A +60°C
- PER APPLICAZIONI PNEUMATICHE
- PER USO ALIMENTARE
- DUREZZA SHORE A 98



INDUSTRIA ALIMENTARE



BASSA PRESSIONE



ARIA



FLUIDI A BASE ACQUOSA



ACQUA

FLUIDI ALIMENTARI

SCHEDA TECNICA

Metrico

	ID	OD	T	1:3 WP	R MIN	g		Colors available	m	Box
Code	mm	mm	mm	bar	mm	g/m				
PUX42*	2	4	1	19	11	11.5		T-B-R	100	•
PUX425*	2.5	4	0.75	13	15	9.3		T-B-R	100	•
PUX53*	3	5	1	15	14	15.3		T-B-R	100	
PUX64*	4	6	1	13	18	19.2		T-B-R	100	•
PUX85*	5	8	1.5	17	25	37.4		T-B-R	100	
PUX855*	5.5	8	1.25	12	30	32.3		T-B-R	100	•
PUX86*	6	8	1	9	35	26.8		T-B-R	100	•
PUX1065*	6.5	10	1.75	13	30	55.3		T-B-R	100	
PUX107*	7	10	1.5	11	30	48.8		T-B-R	100	•
PUX1075*	7.5	10	1.25	9	40	41.9		T-B-R	100	
PUX108*	8	10	1	7	45	34.5		T-B-R	100	•
PUX128*	8	12	2	9	50	76.6		T-B-R	100	
PUX129*	9	12	1.5	8	50	60.3		T-B-R	100	•
PUX1612*	12	16	2	9	100	107		T-B-R	100	•
PUX1-8*	1.7	3.17 (1/8")	0.73	17	10	6.8		T-B-R	100	
PUX5-32*	2.4	3.97 (5/32")	0.78	14	15	9.6		T-B-R	100	
PUX3-16*	2.8	4.76 (3/16")	0.98	14	14	14.2		T-B-R	100	
PUX1-4*	4.05	6.35 (1/4")	1.15	14	20	22.9		T-B-R	100	
PUX5-16*	5.2	7.94 (5/16")	1.37	13	30	34.6		T-B-R	100	

PUX3-8*	6.2	9.52 (3/8")	1.66	13	35	50.0	T-B-R	100	
PUX1-2*	8.1	12.7 (1/2")	2.30	14	50	91.6	T-B-R	100	

T : Neutro

R : Traslucido Rosso

B : Traslucido Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecnico-costruttive:

Tubazioni in poliuretano polietere, durezza Shore A 98. Ottima resistenza all'idrolisi, ai microorganismi e all'abrasione. Idoneo al passaggio di fluidi a base acquosa e ambienti umidi. Aspetto cristallino per la versione neutra e traslucido per rosso e blu.

Applicazioni:

Automazione industriale, circuiti ad aria compressa, passaggio acqua e fluidi alimentari. Idoneo per passaggio in catene portacavi.

Temperature di utilizzo:

da -20°C a +60°C.

Rapporto di sicurezza:

1:3


Specifiche:

FDA 21 CFR 177.2600, Regulation EU 10/2011 (solo colore neutro e blue).

E' responsabilità dell'utente finale verificare la relativa Dichiarazione di conformità alimentare aggiornata nell'area riservata.

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

COEFFICIENTE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE DI SCOPPIO IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI POLIURETANI

Proprietà generali	General properties	Norma Standard	U.M.	POLIURETANO				Valori tipici
				SH 98	SH90	Transparent	H	
Densità	Density	DIN 53479	g/cm3	1,22	1,21	1,19	1,16	
Durezza	Hardness	DIN 53505	Shore A	98	91	95	---	
			Shore D	50	---	49	52	
Carico di rottura	Tensile stress at break	DIN 53504	MPa	55	55	40	45	
Allungamento a rottura	Elongation at break	DIN 53504	%	500	550	515	470	
Resilienza Charpy - senza intaglio 23°C - senza intaglio -30°C	Charpy impact - unnotched 23°C - unnotched -30°C	ISO 179	kJ/m2	NC 18	NC NC	---	---	
Resistenza abrasione	Abrasion resistance	DIN 53516	mm3	25	30	20	25	

NORMATIVE

EU 10/2011

EU 1935/2004

FDA 21 CFR

Per maggiori informazioni sugli optional contattare l'ufficio vendite ()